

## Tests d'arrachement

Collage de pierres ImaStone avec PRB COL FLEX et PRB COL MONOFLEX

Taux de gâchage	25% (mur ou sol)		25% en mural, 27% en sol	
Colles utilisées >	<u>PRB COL FLEX</u>		<u>PRB COL MONOFLEX</u>	
Peignes utilisés >	Peigne carré 9 X 9	Peigne demi lune DL 20	Peigne carré 9 X 9	Peigne demi lune DL 20
Simple encollage	0.72 Mpa	0.75 Mpa	0.79 Mpa	1.12 Mpa
Double encollage	0.76 Mpa	0.88 Mpa	1.24 Mpa	1.32 Mpa

